



**L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L.**

Via Olgiate, 15 -22070 Oltrona di San Mamette (CO) – Italy

Via della Bonifica, 4 -64010 Controguerra (TE) – Italy

Tel. +39 031 890588 – Fax +39 031 3532853

labo@lsfire.it – www.lsfire.it

TESTING INSTITUTE S.R.L.

Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno con codice TE01RF01 del 14.06.10 (G.U. n. 160 del 12.07.10)



## CERTIFICATO DI PROVA L.S.FIRE/NC11512/00000

*(Come previsto dal D.M. 26.06.84 e successive modifiche del D.M. 03.09.01)*

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE D'ARREDAMENTO**  
(Allegato A 2.1 - D.2)

prodotto da: **AB LUDVIG SVENSSON**  
BANGATAN, 8  
51182 KINNA (SWEDEN)

denominato: **HERITAGE (MEDIO, PELO)**

impiegato come: Rivestimento per Mobile Imbottito

è attribuita in conformità alla UNI 9175 e UNI 9175/FA1 la

**CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO**

**1 IM (UNO I EMME)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n° 1 (UNO) allegati con i risultati di prova e la documentazione tecnica del produttore.

Oltrona di San Mamette, 28-05-2019

Il Direttore Tecnico

*Maddalena Pezzani*

Il presente certificato di prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione di L.S. Fire Testing Institute srl

DITTA COMMITTENTE : **AB LUDVING SVENSSON**

Bangatan, 8  
51182 - Kinna - SE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **HERITAGE (MEDIO, PELO)**

**METODO DI PROVA: UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)**

**D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001**

Descrizione: rivestimento 89% lana, 11% poliammide; peso misurato= 364 g/m<sup>2</sup> - PUR HR 30 Kg/m<sup>3</sup>

Risoluzioni applicate: -

Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) - Metodo D

Composito di prova: Sedile e Schienale

MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA		ESITO PROVE PER I VARI TEMPI DI INNESCO		
DESCRIZIONE	PROVETTA n	20 sec.	80 sec.	140 sec.
IMBOTTITURA	1°			
	2°			
MANUFATTO	1°	POSITIVO ( 0sec )		
	2°	POSITIVO ( 0sec )		
	1°		POSITIVO ( 0sec )	
	2°		POSITIVO ( 0sec )	
	3°			
	1°			POSITIVO ( 33sec )
	2°			POSITIVO ( 94sec )
	3°			
				<b>CATEGORIA</b>
				<b>- UNO I EMME -</b>

**NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE**

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01
- Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.
- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato. La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 28/05/2019


IL DIRETTORE TECNICO

Maddalena Pezzani

TE01RF01

L'ESECUTORE DELLE PROVE

Emma Viero



Pag. 1 di 1

Spett.le  
L.S.FIRE TESTING INSTITUTE s.r.l  
Via Olgiate, 15  
22070 Oltrona di S. Mamette (CO)  
ITALY

The undersigned Caroline Hultberg, In his capacity of Laboratory Manager of the Company AB Ludvig Svensson.

#### REQUESTS

To this laboratory to carry out test according to the standard: UNI 9175  
On his material named: Heritage (Medio, Pelo)

#### Information on the material:

- 1) Description of product: Upholstery fabric
- 2) Nature of components: 89% Wool, 11% Polyamide
- 3) Weight: 320 (g/m<sup>2</sup>)  
N° weft yarn: 13 cm                      N° warp yarn: 27 cm
- 4) Same faces/different faces (exposed side): Different faces
- 5) End-Use: Upholstery

The undersigned asks administrative and technical information and results of tests to be sent to:

Company: AB Ludvig Svensson    Address: Bangatan 8, Zip Code 511 82  
City: Kinna                      State: Sweden    to the attention of Mrs Caroline Hultberg  
VAT N°: SE556933750301

Date: 20190609

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE SCHEDA  
TECNICA E' STATA DEPOSITATA DAL PRO-  
DOTTORE A CORREDO DELLA DOMANDA  
DI PROVA DI REAZIONE AL FUOCO AI  
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

SIGNATURE



**L.S. FIRE**  
**Testing Institute s.r.l.**  
Maddalena Pezzani